

WAKOL Z 645 Masa szpachlowa

Informacje techniczne

Zastosowanie

Mocna, cementowa masa szpachlowa do wyrównywania nierówności warstwami o grubości od 1 do 50 mm stosowana do

- Zgrubne wyrównywanie nierówności
- Szpachlowanie stopni schodów
- Połączenia drzwiowe
- Naprawy bardzo dużych uszkodzeń jastrychu

w pomieszczeniach.

WAKOL Z 645 Masa szpachlowa można stosować w połączeniu z plastyfikatorem WAKOL D 3060. Szczegóły podano w karcie informacji technicznej dotyczącej plastyfikatora WAKOL D 3060.

Szczególne właściwości



1)



www.blauer-engel.de/uz113
emissionsarm
- Issemitzlar
in der Wohnumwelt gesundheitlich
unbedenklich

2)



3)



4)



5)



6)



7)

- uboga w chromiany wg REACH
- nadaje się pod meble na kółkach od 1 mm grubości warstwy masy
- Pod parkiet przy grubości warstwy od 2 mm
- Mocna masa

- 1) Wg kryteriów GEV zaklasyfikowany dla klasy emisji EMICODE EC1 PLUS: bardzo niska emisja
- 2) Oznaczenie „Błękitny Anioł” produktów o niskiej emisji wg RAL – UZ 113
- 3) klasa emisji wg prawa francuskiego
- 4) Produkty zawierające cement, o niskiej zawartości chromianów
- 5) Spełnia wymagania Wspólnoty Europejskiej
- 6) Przystosowany do ogrzewania podłogowego
- 7) Przystosowany pod meble na kółkach

Dane techniczne

Baza surowcowa:

Mieszanka cementu specjalnego/piasku kwarcowego ze specjalnymi dodatkami z tworzywa sztucznego

Skład materiałowy:

Specjalne cementy

	Wypełniacze mineralne Dyspergujący proszek polimerowy Dodatki
Grubość nakładania:	bez wypełniacza do 10 mm Nakładanie z wypełniaczem 10-20 mm z dodatkami do maks. 65 % wag. (wypełniacz: piasek kwarcowy 0-3 mm) i 20-50 mm z dodatkami do maks. 100 % wag. (wypełniacz: piasek do jastrychów 0-8 mm)
Zapotrzebowanie wody: ca. 15 Minuten	ok. 6,75-8 l wody + 25 kg WAKOL Z 645 ok. 15 min.
Możliwość chodzenia:	po ok. 30 min.
Gotowość do układania:	po ok. 60 min.
Okres składowania:	12 miesięcy; w pomieszczeniu chłodnym i suchym, otwarte worki szczelnie zamykać i możliwie szybko zużyć
Temperatura składowania:	produkt niewrażliwy na przemrożenie
Klasyfikacja wg EN 13813:	CT-C35-F7

Nakładanie (szpachla zębata) i zużycie⁸⁾

Szpachla ok. 1,3 kg/m²/mm²

8) Zużycie uzależnione jest od struktury klejonej okładziny oraz chłonności podłoża.

Podłoże

Podłoża muszą być trwale suche, mocne, równe, pozbawione pęknięć, zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie. Warstwy oddzielające należy usunąć za pomocą odpowiednich środków mechanicznych.

Jastrychy cementowe, siarczanowo-wapniowe, beton i inne podłoża chłonne należy gruntować koncentratem gruntówki WAKOL D 3040 rozcieńczonym wodą w proporcji 1:2 lub gruntówką dyspersyjną WAKOL D 3035. Przestrzegać czasów schnięcia gruntówek.

Nowe, dobrze wypiaszkowane, zgodne z normą jastrychy asfaltowe nie wymagają gruntowania. Zużyte i źle wypiaszkowane jastrychy asfaltowe wg normy, jak stare podłoża ze starymi, wodoodpornymi resztkami kleju zagruntować koncentratem gruntówki dyspersyjnej WAKOL D 3040 rozcieńczonym wodą w proporcji 1:1 lub gruntówką dyspersyjną WAKOL D 3035

Aplikacja

Zmieszać WAKOL Z 645 Masa szpachlowa w czystym pojemniku z ok. 6,75-8 l czystej, zimnej wody wodociągowej tak, aby nie było grudek. Prędkość obrotowa mieszadła maks. 600 obr/min. Wymieszaną masę nakładać packą lub kielnią równomiernie warstwą o odpowiedniej grubości na podłoże. Przed rozpoczęciem szpachlowania należy sprawdzić, czy są odpowiednie fugi przy ścianach.

Jeśli wymagane jest szpachlowanie podwójne, to pierwszą wyschniętą warstwę należy zagruntować przy użyciu WAKOL D 3040 Koncentrat gruntówki dyspersyjnej, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:2 lub WAKOL D 3035 Gruntówka dyspersyjna. Po upływie odpowiedniego czasu schnięcia można przeprowadzić drugie szpachlowanie. Wylane warstwy masy szpachlowej należy chronić w czasie wiązania przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i przeciągami.

Przepisy BHP i ochrona środowiska

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas aplikacji i schnięcia należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia! Podczas aplikacji produktu należy unikać jedzenia, picia i palenia. Należy nosić rękawice ochronne. W przypadku przedostania się do oczu lub na skórę, miejsce to należy bezzwłocznie, starannie przepłukać wodą. Narzędzia należy czyścić wodą i mydłem bezpośrednio po użyciu. Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do kanalizacji, do zbiorników wodnych ani do gleby

Informacja dla alergików pod numerem telefonu +49 (0)6331/8001-311.

Usuwanie odpadów

Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania. Pozostałości materiału po zaschnięciu można usuwać jako odpady domowe.

Ważne wskazówki

Nie stosować poniżej +15 °C temperatury podłoża i +18 °C temperatury w pomieszczeniu. Wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna zawierać się w przedziale od 40 % do 65 %, maksymalnie do 75 %. Wszystkie podane wielkości bazują na temperaturze otoczenia ok. 20 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Wszystkie materiały do układania parkietów i podłóg, które przechowywane są w niskich temperaturach należy wcześniej ogrzać w ogrzewanym pomieszczeniu.

Przy szpachlowaniu warstwami o grubości powyżej 5 mm na jastrychach wiązanych siarczanem wapnia należy stosować wyłącznie gruntówkę poliuretanową WAKOL PU 280. Należy przestrzegać odpowiednich zaleceń z karty informacji technicznych.

Dopuszczalna grubość warstwy na asfalcie lanym (IC10 oraz IC15) wynosi maks. 5 mm.

Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Różnorodność stosowanych materiałów i odmienne warunki pracy, na które nie mamy wpływu, wykluczają roszczenia związane z podanymi informacjami. Dlatego też zalecamy przeprowadzenie odpowiedniej ilości prób własnych względnie serii pilotażowej. Należy przestrzegać zaleceń producentów stosowanych okładzin oraz aktualnie obowiązujących norm i kart informacji technicznych. W przypadku dalszych pytań nasz dział techniczny jest do Państwa dyspozycji.

Karty informacji technicznych dostępne są na stronie www.wakol.com.

Niniejsza karta informacji technicznych z 05.03.2021 anuluje poprzednie karty.