

TOP-OLEJ^{High Solid} DO BLATÓW KUCHENNYCH

Powłoka olejowo-woskowa



3028
Bezbardwy,
Jedwabisty
Połysk



3058
Bezbardwy,
Matowy



3061
Akacja



3068
Surowe
Drewno



3037
Biały



3038
Terra



3039
Grafit



1 WARSTWA

OPIS PRODUKTU

Bezbarwna lub transparentna kombinacja olejów i wosków roślinnych przeznaczona do zabezpieczania powierzchni mebli kuchennych oraz blatów kuchennych i roboczych z drewna.

Top-Olej do blatów kuchennych Osmo został stworzony na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. Jest mikroporowaty i pozwala drewnu swobodnie oddychać. Nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Pokryta nim powierzchnia jest odporna na zabrudzenia z wina, piwa, coli, mleka, kawy, herbaty, soków, wody itd. zgodnie z normą DIN 68861-1A – żadnych plam wodnych. Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (jest bezpieczną powłoką zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3 oraz odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160).

ZALECANE ZASTOSOWANIA

Top-Olej do blatów kuchennych Osmo jest idealny do zabezpieczenia powierzchni mebli oraz blatów roboczych wykonanych z drewna litego lub klejonego (kuchenne blaty, biurka, półki itp.) we wnętrzach. Nadaje się również do drewna korkowego i OSB.

SKŁADNIKI

Produkt na bazie naturalnych olejów roślinnych (olej słonecznikowy, sojowy, ostowy) i wosków; parafina, bezołowiowe sykatywy (suszki) i hydrofobowe substancje pomocnicze. Składniki lotne: odaromatyzowana benzyna lakowa (nie zawiera benzenu). Klasyfikacja LZO zgodnie z wymogami dyrektywy UE (2004/42/WE): nie dotyczy. Szczegółowa deklaracja składu dostępna na żądanie.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Ciężar właściwy: 0,92-0,97 g/cm³

Lepkość: 50-70s DIN EN ISO 2431/4 mm, tiksotropowa

Woń: słaba/łagodna, po wyschnięciu bezwonna

Temp. zapłonu: >60°C wg. DIN EN ISO 2719

Odczyn pH: nie wymagany

PRZCHOWYWANIE

5 lat i dłużej, jeżeli był przechowywany w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Produkt zagęszczony pod wpływem mrozu odzyska swoją konsystencję w temperaturze pokojowej w ciągu 24 godzin.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i wolna od zmróżenia (zawartość wilgoci maks. 18%).

Top-Olej jest gotowy do użycia. Nie rozcieńczać. Przed użyciem produkt starannie wymieszać.

Przed aplikacją stare powłoki mikroporowate należy gruntownie oczyścić. Natomiast wszystkie stare powłoki malarskie i lakiernicze należy dokładnie usunąć (zszlifować). W trakcie szlifowania należy zawsze zakładać maskę przeciwpyłową.

Pęknięcia, dziury i otwory po sękach należy wypełnić (najlepiej Kitem do drewna Osmo). Powierzchnię drewna należy starannie oszlifować - rozpocząć od gruboziarnistego papieru ściernego a wykończyć papierem ściernym do mebli P150-240 (w zależności od gatunku drewna).

Przed nałożeniem powłoki olejowej usunąć pył ze szlifowania przy pomocy miotły lub odkurzacza.



SPOSÓB APLIKACJI

Nakładać cienką warstwę zgodnie z kierunkiem słoju drewna za pomocą Wałka z mikrofibry Osmo, płaskiego pędzla lub Włókniny do aplikacji Osmo. Pozostawić do wyschnięcia przez 8-10 godzin, przy zapewnieniu dobrej wentylacji. Następnie nanieść drugą warstwę z pomocą Włókniny do aplikacji Osmo lub niekłaczącej szmatki.

W przypadku renowacji zazwyczaj wystarczy nałożenie pojedynczej warstwy niekłaczącej szmatką.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Przy pomocy Środka do Odtłuszczania i Czyszczenia Narzędzi Osmo (nie zawiera związków aromatycznych).

CZAS SCHNIĘCIA

Około 8-10 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej) oraz przy zapewnieniu dobrej wentylacji. Niższe temperatury i/lub wyższa wilgotność powietrza mogą znacząco wydłużać czas schnięcia.

WYDAJNOŚĆ

1 liter wystarcza na ok. 24 m² powierzchni (przy jednej warstwie). Wydajność zależy w znacznym stopniu od właściwości powierzchni drewnianej. Podane informacje dotyczą gładkich i heblowanych/szlifowanych powierzchni. Na innych powierzchniach wydajność może się różnić.

UWAGA

Bezbarwne Top-Oleje Osmo: 3028 (Jedwabisty połysk) i 3058 (Matowy) wzmacniają naturalny odcień drewna (tzw. efekt wilgotnego drewna).

Top-Olej Osmo 3068 (Surowe Drewno) zapobiega powstawaniu tego efektu i chroni drewno w sposób prawie niewidoczny. Naturalna barwa jasnego drewna zostaje zachowana. Na ciemnym lub intensywnie czerwonym drewnie powłoka z Top-Oleju 3068 (Surowe Drewno) może być widoczna jako delikatny, biały osad.

Top-Oleje zawierające pigmenty transparentnie barwią drewno i nadają mu szlachetny charakter.

Nałożenie zbyt grubej warstwy Top-Oleju do blatów kuchennych Osmo lub brak odpowiedniej wentylacji może prowadzić do wydłużenia procesu schnięcia.

We wnętrzach szaf i szuflad nałożyć tylko jedną, cienką warstwę oleju przy pomocy szmatki i pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji.

Aby uzyskać wyższy połysk, na wyschniętą powłokę należy nałożyć cienką warstwę Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku Osmo (dostępny również w Spray'u) i po wyschnięciu wypolerować.

Powierzchnie drewniane zabezpieczone Top-Olejem do blatów kuchennych Osmo można bez problemu czyścić

na mokro (wodą z dodatkiem Koncentratu Wich-Fix lub Płynem do czyszczenia w Spray'u). Po umyciu należy je wytrzeć do sucha.

Do usuwania uporczywych plam zalecamy Środek do czyszczenia i pielęgnacji wosku Osmo, który jednocześnie czyści i pielęgnuje powierzchnię.

Efekt zależy m.in. od naturalnej charakterystyki drewna. W związku z tym należy zawsze wykonać próbę, zwłaszcza w przypadku nieznanych powierzchni.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Może powodować reakcje alergiczne. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Uwaga: Szmatki zwilżone produktem należy wypłukać niezwłocznie po użyciu lub przechowywać w hermetycznym pojemniku (ryzyko samozapłonu). Sucha powłoka klasyfikowana jest zgodnie z normą DIN 4102 jako B2 (palność normalna).

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

UTYLIZACJA

Pozostałości produktu oraz całkowicie opróżnione opakowania należy utylizować zgodnie z oficjalnymi wytycznymi lokalnymi (kod odpadu EU: 08 01 12). Do recyklingu oddawać wyłącznie opróżnione puszki.

KOLORY

- 3028 Bezbarwny, Jedwabisty połysk
- 3058 Bezbarwny, Matowy
- 3061 Akacja, Transparentny
- 3068 Surowe Drewno
- 3037 Biały, Transparentny
- 3038 Terra, Transparentny
- 3039 Grafit, Transparentny

ROZMIARY PUSZEK 0,5L

Powyższe informacje przedstawiono zgodnie z najlepszą wiedzą, jednak bez żadnych gwarancji.

Wersja 02/20.