

Naturalny
100% części stałych
100% olejów
roślinnych

Impregnuje i barwi
jedną warstwą
Wysoka odporność

Doskonałe pokrywanie
powierzchni

Trwale zabezpiecza
przed kurzem i wilgocią

Doskonałe komponuje
się z POSTARZACZEM
DODREWNA

Zapewnia niezliczone
efekty dekoracyjne

Łatwa pielęgnacja
i szybka renowacja

Solid'Oil™

Olej woskujący high solid



PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- SOLID'OIL™ BLANCHON jest jednowarstwowym* olejem woskującym do impregnacji wszystkich rodzajów parkietów oraz drewnianych podłóg, wewnątrz pomieszczeń.
 - HIGH SOLID: doskonale pokrywa powierzchnie, co sprawia, że jego użycie jest łatwe i przyjemne.
 - SOLID'OIL™ jest gotowy do użycia. Można dodatkowo zastosować specjalny utwardzacz w ilości 20%, aby:
 - przyspieszyć schnięcie
 - i/lub w przypadku aplikacji na parkiety o wysokim stopniu eksploatacji (ERP)
 - SOLID'OIL™ nadaje naturalną ciepłą barwę i tradycyjny matowy aspekt naolejowanej powierzchni.
 - Specjalna formuła oleju SOLID'OIL™ tworzy z włóknami drewna idealne połączenie, jednocześnie odżywia drewno, impregnuje i zabezpiecza przed kurzem i wilgocią, nadając mu specyficzny charakter.
 - SOLID'OIL™ można stosować na wszystkie rodzaje drewna europejskiego i większość drzew egzotycznych (w przypadku drewna charakteryzującego się trudnościami w schnięciu, takiego jak ipe, lapacho, teak, iroko, itd., należy odnieść się do § SPOSÓB UŻYCIA).
 - Naolejowane parkiety cieszą się wysoką łatwością regeneracji i w przypadku intensywnej eksploatacji wymagają regularnej konserwacji.
 - SOLID'OIL™ gwarantuje maksymalne stężenie części stałych w wersji NATURALNEJ: 100% produktu odżywia i zabezpiecza drewno. Optymalna ochrona dzięki połączeniu 3 olejów roślinnych. Preparat w wersji NATURALNEJ nadaje drewnu piękny ciepły odcień.
 - SOLID'OIL™ jest dostępny w 9 podstawowych kolorach: snow, white grey, pearl, old castle, antracyt, stary dąb, antic, black i metallic grey, które po wymieszaniu pozwalają uzyskać szeroką gamę odcieni, począwszy od naturalnego po głęboką czerń, poprzez liczne odcienie drewna i bogatą paletę kolorów szarych.
- *Dzięki wysokiemu stężeniu, wystarczy już jedna warstwa oleju SOLID'OIL™, aby zaimpregnować większość podłogi z drewna twardego. W przypadku drewna miękkiego i wyjątkowo chłonnego (mozaiki przemysłowe/sztorcowe) konieczne będzie nałożenie dwóch warstw.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Wycyklinować powierzchnię starej bądź nowej podłogi: przeszlirować do "surowego drewna" papierem ściernym (granulacja 24 albo 36), wyrównać powierzchnię papierem o granulacji 50 lub 60 i na koniec wygładzić papierem ściernym o granulacji 100 albo 120.
- Ważne: Najciekawsze efekty uzyskuje się na wyszczotkowanym drewnie.
- Aby uzupełnić ubytki (dziury, szczeliny), przed ostatecznym szlifowaniem, zastosować PRO FILLER BLANCHON (wypełniacz szczelin AQUA) lub WYPEŁNIACZ SZCZELIN BLANCHON.
- Starannie odkurzyć.
- Parkiet musi być idealnie czysty i suchy: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna (nie stosować detergentów lub środków wybielających). Odtłuścić powierzchnię z drewna egzotycznego przy użyciu ROZCIEŃCZALNIKA SYNTILAC BLANCHON.
- **Środki owadobójcze**
 - Dopuszcza się stosowanie środka owadobójczego TRAIT'PLUS® MU BLANCHON.
- **Barwienie i efekty dekoracyjne**
 - Parkiety wyszlifowane do "surowego drewna" mogą być barwione bejcą do drewna AQUATEINTE™ 2K BLANCHON, BEJCĄ DO PARKIETÓW BLANCHON lub POSTARZACZEM DO DREWNA BLANCHON (odcienie pozytywne). Po wyschnięciu, nałożyć 1 warstwę specjalnego podkładu PRIM'OLEJ(1) BLANCHON. Ostateczny odcień będzie widoczny dopiero po nałożeniu warstwy podkładu PRIM'OLEJ(1) (w razie konieczności wykonać test w słabo widocznym miejscu).
 - Najciekawsze efekty otrzymuje się na wyszczotkowanej powierzchni drewna, uprzednio "postarzonego" lub zabarwionego POSTARZACZEM DO DREWNA.
 - Ważne: należy wyjątkowo starannie, dokładnie i regularnie pielęgnować powierzchnie zabarwione olejem woskującym SOLID'OIL™ w różnych odcieniach (lub uprzednio barwione), aby jak najdłużej zachować efekty dekoracyjne oraz uzyskaną barwę drewna, która może zmieniać się w zależności od stopnia eksploatacji powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA

- SOLID'OIL™ jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczania. Aby uzyskać szczególnie trwałe podłoże i przyspieszyć schnięcie, można dodać do oleju 20% UTWARDZACZA na 100% oleju SOLID'OIL™. Maksymalny czas przechowywania mieszanki wynosi 1h30 min. Odcień NATURALNY zaleca się stosować wyłącznie z UTWARDZACZEM.
- Dokładnie wstrząsnąć pojemnik przed użyciem.
- Nie impregnować parkietu w temperaturze poniżej 12°C. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w kontakcie z oparami rozpuszczalników.
- Nałożyć warstwę SOLID'OIL™ za pomocą ławkowca, wałka z krótkim włosiem lub szpachli zgodnie z ułożeniem włókien drewna. Odcień NATURALNY zaleca się nakładać szpachelką.
- Powoli wypolerować powierzchnię używając monoszlifierki z beżowym padem. Pozwoli to wyrównać nałożoną warstwę oraz otrzymać ostateczną barwę i wykończenie parkietu.
- Porady specjalisty: szybkie (ponowne) wypolerowanie całej powierzchni (monoszlifierką z beżowym nowym padem), na zakończenie prac, pozwoli uzyskać idealne wykończenie.
- SOLID'OIL™ można stosować z przemysłowymi maszynami lakierującymi.
- Przypadki specjalne:
 1. Na drewno egzotyczne, tłuste oraz parkiety ze złączami typu "mostek okrętowy" należy najpierw nanieść jedną warstwę specjalnego podkładu PRIM'OLEJ(1) aby zapobiec ewentualnym opóźnieniom w schnięciu, związanym z tymi rodzajami drewna. Następnie nanieść SOLID'OIL™.
 2. Na chłonne drewno można nałożyć drugą warstwę oleju następnego dnia tą samą metodą.

Blanchon

Solid'Oil™ - Olej woskujący high solid

⁽¹⁾Podkład PRIM'OLEJ zawiera żywice syntetyczne, dzięki którym nie blokuje porów drewna, tylko izoluje włókna co ułatwia ich późniejszą impregnację SOLID'OILEM™.

■ Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu wyczyścić narzędzia za pomocą ROZCIENIACZNIKA S.O. BLANCHON.
- Wyczyścić szmatki, pady i narzędzia natychmiast po zakończeniu pracy (niebezpieczeństwo samozapłonu tekstyliów nasiąkniętych olejem). Szmatki i pady można również przechowywać w wodzie. Nie wyrzucać szmatek i padów nasiąkniętych olejem, bez uprzedniego dokładnego wypłukania ich w wodzie.
- Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

SCHNIĘCIE, UTWARDZANIE I UŻYTKOWANIE

- Pyłosuchość: około 4 godzin, 6 godzin dla produktu w wersji NATURALNEJ.
- Schnięcie "pokrywanie": 12 godzin w normalnych warunkach, 16 godzin dla produktu w wersji NATURALNEJ..
- Użytkowanie pomieszczeń: po 2 dniach od nałożenia ostatniej warstwy w normalnych warunkach.
- Całkowite utwardzenie: 8 do 10 dni (5 do 7 dni w przypadku zastosowania UTWARDZACZA SOLID'OIL™).
- W ciągu pierwszych dni zachować kilka środków ostrożności: nie przykrywać (plandekami ochronnymi), nie układać dywanów na naolejowanym parkiecie. Odkurzyć odkurzaczem, miotłą lub szmatką (nie używać wilgotnych ściereczek). Nie przesuwac ciężkich mebli. Nie dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na naolejowanym parkiecie (dobrze zabezpieczyć doniczki).
- Następnie umieścić odpowiednie zabezpieczenia (filc) na spodzie nóg krzesel i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do pomieszczenia umieścić wycieraczkę, która zatrzyma kurz i zwir. Ponieważ drewno wymaga odpowiedniego klimatu: wymagana jest temperatura otoczenia w granicach 19-21°C i wilgotność względna powietrza około 50-65%.

WYDAJNOŚĆ

- 35 m² z 1L na jedną warstwę.

PIELĘGNACJA

- Impregnowana powierzchnia powinna być regularnie odkurzana (miotłą lub odkurzaczem).
- Miejscowe plamy i ślady zostaną łatwo usunięte za pomocą neutralnego detergentu (używać jedynie dobrze odciśniętych z nadmiaru wody narzędzi).
- WAŻNE: pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 15 dni, po dokładnym wyschnięciu oleju SOLID'OIL™.
- DOBRZE UTRZYMANY PARKIET POKRYTY OLEJEM SOLID'OIL™ PIĘKNIJE Z UPŁYWEM CZASU.
- **Czyszczenie bieżące**
 - Przecierać na mokro MYDŁEM DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH BLANCHON, rozcieńczonym w proporcjach 50 ml na 5L wody lub środkiem pielęgnacyjnym LAGOON® BLANCHON, idealnym do codziennego stosowania.
 - Przecierać małe fragmenty podłogi regularnie płuczac mopa z mikrofibry, ścierkę lub inne używane narzędzia. Powierzchnia drewniana nigdy nie powinna być zalewana wodą, należy przecierać ją na mokro, dobrze odciśniętymi i nigdy nie ociekającymi narzędziami.
 - Częstotliwość stosowania, od cotygodniowego w pomieszczeniach mało uczęszczanych do codziennego w pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu. MYDŁO DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH umożliwia dokładne oczyszczenie powierzchni zwiększając równocześnie jej zabezpieczenie.
- **Regularna konserwacja**
 - Na odkurzony i czysty parkiet nakładać OLEJ RENOWACYJNY BLANCHON i stopniowo przecierać w miarę nakładania, za pomocą czystej i suchej bawełnianej szmatki, aż do uzyskania matowej, wypolerowanej powierzchni. Wybrać odcień najbardziej zbliżony do koloru oleju SOLID'OIL™.
 - Pielęgnację ułatwi użycie monoszlifierki z beżowym padem (czerwonym w przypadku bardzo zabrudzonych powierzchni). Uzyskany rezultat będzie zbliżony do efektu uzyskanego dzięki nakładaniu metodą natryskową: polerowanie jest szybsze a czyszczenie mechaniczne wzmocnione.
 - Użytkowanie pomieszczenia: po 8 godzinach od wypolerowania.
 - Częstotliwość pielęgnacji: kiedy parkiet traci swój efektowny wygląd, zwykle 1-2 razy w miesiącu.
 - Kiedy parkiet jest poddawany wzmoczonej eksploatacji, regularną konserwację można uzupełnić przez nałożenie świeżej warstwy oleju SOLID'OIL™ na całą powierzchnię, starannie ją wypolerować ręcznie lub maszynowo (patrz § RENOWACJA).
 - Im regularniej i częściej jest wykonywana konserwacja tym jest ona łatwiejsza.

RENOWACJA

- RENOWACJA MIEJSCOWA: może być wykonywana w miejscach silnie uszkodzonych (ślady po papierosach, uderzenia...): wystarczy je przeszlifować i ponownie zaimpregnować. Jest to jedna z największych zalet parkietów wykończonych olejem SOLID'OIL™.
- GENERALNA RENOWACJA: powierzchnie, które nie zostały poddane regularnej pielęgnacji, powinny zostać zmatowione monoszlifierką wyposażoną w tarczę ścierną (np. granulacja 120) przed nałożeniem świeżej warstwy oleju SOLID'OIL™.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	IMPREGNACJA DREWNIANYCH PODŁÓG I PARKIETÓW
TYP ŻYWIC	Oleje roślinne
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 2b
GĘSTOŚĆ	0,95 i 0,942 dla wersji 100% Naturalnej (w temp. 20°C, wg NFT 30020)
PŁYNNOŚĆ	120 sekund (kubek AFNOR nr 4 w temp. 20°C)
LEPKOŚĆ	670 cP dla wersji 100% Naturalnej (BROOKFIELD T3, 100 obrotów/min w temp. 20°C)
INFORMACJE DODATKOWE	Odniesić się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com lub na www.quickfds.com)
MIESZANKA	100% OLEJU WOSKUJĄCEGO SOLID'OIL™ +20% UTWARDZACZA SOLID'OIL™
TRWAŁOŚĆ MIESZANKI	1h30min.
POKRYWANIE	12 do 16 godz. w zależności od temperatury i stopnia wilgotności
ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA	Doskonała
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Doskonała na: olej roślinny, aceton, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament (po 20 dniach schnięcia wg NFT 30053)

*ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietu, szlifierki krawędziowej i skrobaka do rogów.
- Szlifierkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
- Posuwać się stopniowo celem równomiernego wyciśnięcia powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36), aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i go wyrównać.
- Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60), aby wygładzić powierzchnię.
- Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120), aby uzyskać piękne wykończenie.
- Wyczyścić i wyszlifować brzegi całego pomieszczenia (szlifierką krawędziową i skrobakiem).
- Wygładzenie powierzchni monoszlifierką z tarczami ściernymi (100 lub 120) doskonale przygotuje powierzchnie zwłaszcza parkietów o ułożeniu naprzemiennym: szachownica, jodełka "grot strzaly", jodełka "zig-zag", jodełka "point de Hongrie", itd.
- Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania (powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki).

Karta techniczna zatwierdzona przez Dział Techniczny i wyemitowana 01.02.2016 r.

Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych.

Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów.

Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW
Tel/Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - www.blanchon.com
NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

Blanchon

BLANCHON - 50 8^{me} Rue - 69800 SAINT-PIERRE - FRANCE - Tél. : (0033) 472 89 06 09 - Fax : (0033) 472 89 06 02
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com - www.lqeb Blanchon.com